

Méthode de traitement moderne

Terre Cuite – Intérieur –

Conseils pour les terres cuites françaises ou espagnoles tendres et absorbantes. Donne un léger brillant satiné

La terre cuite est le résultat d'un assemblage d'argiles cuites à de très hautes températures. Les couleurs très chaudes et la surface douce donnent une ambiance très naturelle à l'intérieur d'une maison. Afin de préserver la beauté de la surface pendant de longues années, la terre cuite demande un traitement adapté.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.**1**

Rendement :
20m²/L

Avant les joints : Appliquer 2 couches de Lithofin FLECKSTOP >W< après avoir éliminé : efflorescences, saletés, résidus de colle, traces de caoutchouc, etc. Brosser à sec avec un tampon et aspirer.

Après les joints : Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin KF Enlève Ciment dissout les résidus de mortier et laisse une surface propre.



Diluer le produit à 1:4 avec de l'eau.



Etendre la solution et brosser après 5 minutes



Eliminer scrupuleusement les résidus sales.



Rincer abondamment à l'eau claire.



Laisser sécher.

Merci de noter : Les joints doivent sécher pendant plusieurs jours. Pour éviter de les abîmer, mouiller la surface avant nettoyage. En cas de dépôt important, utiliser Lithofin MURO.


Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, brosse ou monobrosse, raclette (ou aspirateur à eau), serpillière.

2a

Rendement :
8m²/L

Protection contre les taches (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin FLECKSTOP >W< - protège contre l'eau et l'huile.




Surface :
- Propre
- Sèche




Verser le produit dans un seau ou un récipient adapté.




Appliquer uniformément avec un balai applicateur ou un rouleau.



Essuyer les résidus de produit, les flaques et les gouttes.



Laisser sécher. Ne pas fouler le sol pendant 45 min. environ.




Protéger de l'eau pendant 24 heures environ.

2b

Rendement :
15m²/L

Finition (surfaces anciennes : page 2)


Lithofin Cotto Wax-Finish forme un léger film brillant et facilite l'entretien.



Verser le produit dans un seau ou un récipient adapté.



Appliquer jusqu'à l'obtention d'un brillant uniforme – 2 fois minimum.



Laisser sécher. Ne pas fouler le sol pendant 45 min. environ.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, serpillière, brosse, chiffons

3

Rendement :
15m²/L

Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)

Lithofin Cotto Easy-Clean entretient et embellit la surface avec le temps.



Ajouter une dose (20ml) par seau d'eau.



Laver la surface avec la solution sans rincer.



Laisser sécher. Ne pas fouler la surface pendant le séchage.

On peut également utiliser **Lithofin GLASTILAN** pour l'entretien régulier.



Matériel nécessaire : seau ou cuvette, serpillière.

Suivez les modes d'emploi sur les étiquettes. Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

Surfaces neuves

Important : L'eau peut tacher et décolorer la terre cuite. Couper les carreaux à sec de préférence. Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas. Temps de séchage : pose au mortier : environ 6 semaines, pose à la colle : environ 2 semaines.

Avant les joints : Éliminer les efflorescences, les saletés, les résidus de colle, les traces de caoutchouc, etc. avec un tampon grattant. Pour les grandes surfaces, utiliser une monobrosse. Il est recommandé d'appliquer Lithofin FLECKSTOP >W< sur les surfaces très absorbantes avant le jointement. Ce prétraitement permet un nettoyage plus aisé des résidus de joints. Lithofin KF Enlève Ciment élimine facilement les pellicules de ciment (diluer à l'eau à 1:4). Toujours bien rincer la surface.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales.

- ◆ Avant de traiter la terre cuite ancienne, la surface doit être rigoureusement nettoyée. Tous les dépôts, les taches et les résidus de produits d'entretien doivent être enlevés de la surface ainsi que des pores.
- Appliquer Lithofin FZ Nettoyant Intensif dilué dans l'eau jusqu'à 1:10. Répartir la solution à la brosse et laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser énergiquement et attendre 5 minutes supplémentaires. Ajouter de l'eau en brossant puis évacuer à la raclette ou en aspirant.
- Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.
- ◆ Laisser le produit sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer le traitement protecteur.



Autres types de salissures

huile, graisse, goudron, cire, vernis, peinture caoutchouc, etc.	Lithofin LÖSEFIX
rouille, calcaire	Lithofin KF Nettoyant Sanitaire
pour les taches tenaces, frotter avec une éponge grattante pour augmenter l'efficacité du produit	

2 Informations complémentaires sur les traitements

- ◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
- ◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
- ◆ Appliquer le produit d'une manière uniforme. Éviter les flaques et les gouttes.
- ◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.

3 Entretien additionnel

- ◆ Si le brillant commence à diminuer : appliquer Lithofin Cotto Wax Finish (dilué dans l'eau à 1:4) sur la surface et laisser sécher.
- ◆ Tous les 4 lavages, remplacer Lithofin Easy-Clean ou lithofin Glastilan par Lithofin Cotto Brillant. Lithofin Cotto Brillant protège et améliore le brillant.
- ◆ Pour le rafraîchissement occasionnel de la cire de protection. Diluer Lithofin Cotto Wax Finish dans de l'eau à 1:4, appliquer sur la surface et laisser sécher.

Important :

- △ Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.
- △ Les produits d'entretien à base de cire ou de gras favorisent l'éventuelle adhésion des saletés et peuvent augmenter les risques de glissades.

△ Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface.

La solution professionnelle

Distribution :

CHALLANDE & FILS SA - Route de Duillier 18 - 1260 Nyon Tél. 022 994 35 35 info@challande.ch www.challande.ch