UNICRYL MAT

Peinture acrylique garnissante

Fabriqué en FRANCE

INT

EAU

QUALITÉS DOMINANTES

- **BONNE OPACITÉ**
- **BELLE BLANCHEUR**
- **TRÈS BONNE GLISSE**
- **SÉCHAGE RAPIDE**
- **ANTIFLASH-RUST**

DESTINATION

INTÉRIEUR :
Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :
Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau. Panneaux de particules. Béton, enduit de ciment, parpaings. Anciennes peintures convenablement lessivées. Papier d'apprêt et papier peint .
(vérifier que le colorant du papier ne remonte pas en surface).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :	Mat profond
BRILLANCE :	2 UB sous 85°
RENDEMENT :	8 à 10 m²/L
TEMPS DE SÉCHAGE : *(T°=23°C et HR = 50%).*	Sec en surface : 30 min. Recouvrable : environ 4h
CONDITIONNEMENTS :	1L - 2,5L - 15L
MISE À LA TEINTE :	Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- **Brosse**
- **Rouleau microfibre 10 à 14 mm**
- **Airless**

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU
Brosse et rouleaux : Diluer la 1ère couche de 0 à 5%.
Ne pas diluer la 2nd.
Airless : Diluer de 5 à 10%.

MISE EN OEUVRE Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
Fonds peu poreux et anciennes peintures bien adhérentes	Si nécessaire : Lessiver et rincer. Poncer légèrement et épousseter.	UNIPRIM'O	2 couches D'UNICRYL
Fonds très poreux ou alcalins		CORSIPRIM ou NANOPRIM	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.

Blancolor®
BLANCOLOR - Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES - FRANCE
Tél : +33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : +33 (0)4 90 15 22 51
www.blancolor.com

UNICRYL MAT

Peinture acrylique garnissante

Produit à consulter sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ 1,58 kg/dm^3

EXTRAIT SEC 62% en poids - 40% en volume (±2%).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÈGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b$_2$

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE : Classe 2[2]

COV [1] **:** Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 15 g/L COV.

SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : www.blancolor.com ou sur wwwquickfds.fr

POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

[1] Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

[2] Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

[*] Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 05/07/21. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

Blancolor®

BLANCOLOR - Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES - FRANCE
Tél : +33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : +33 (0)4 90 15 22 51
www.blancolor.com